

Link do produktu: <https://carboncenter-sklep.pl/rura-kwadratowa-z-wlokna-weglowego-6x6x4x4x1000-mm-pultruzja-p-869.html>

Rura kwadratowa z włókna węglowego 6x6/4x4x1000 mm (pultruzja)

Cena brutto	47,45 zł
Cena netto	38,58 zł
Numer katalogowy	6306041
Grubość ścianki	1 mm
Długość	1000 mm
Powierzchnia	gładka
Wymiary	6 x 6 mm / 4 x 4 mm
Materiał	włókno węglowe
Technologia	Pultruzja

Opis produktu

Rura kwadratowa z włókna węglowego 6x6/4x4x1000 mm (pultruzja).

Rura kwadratowa wykonana z najwyższej jakości materiałów w technologii Pultruzji.

Powierzchnia rury jest gładka, nieszlifowana oraz nielakierowana.

Produkt ten może być zastosowany wszędzie tam gdzie wymagany jest mały ciężar rury, która będzie przede wszystkim zginana.

Włókna ułożone jednokierunkowo (wzdłuż rury) gwarantują dobrą wytrzymałość na zginanie, natomiast nie gwarantują dużej wytrzymałości podczas skręcania oraz ściskania.

Technologia Pultruzji




W tej technologii produkcyjnej włókna w postaci rovingu (pasma złożone z pojedynczych włókien) są nasączone żywicą a następnie przeciągane przez podgrzewane kalibratory i formy w celu uzyskania odpowiedniego kształtu profilu. Włókna ułożone są tylko w jednym kierunku (wzdłuż rury).

Zaletą tej metody jest jest niska cena (proces całkowicie zautomatyzowany) oraz dobre parametry wytrzymałościowe pod względem zginania. Zamówienia na rury o nietypowych wymiarach wykonanych w tej technologii przyjmowane są po kontakcie z naszą firmą.

Możliwa obróbka

Do cięcia rury najlepiej jest wykorzystywać piły pokryte posypką diamentową z chłodzeniem wodą. Do jednorazowych, nieprecyzyjnych cięć można użyć szlifierki kątovej. Podczas wszystkich prac obróbkowych prosimy o zachowanie zasad BHP a podczas cięcia bez chłodzenia należy pamiętać o masce przeciwpyłowej.

Ogólne właściwości rury ze względu na przeznaczenie/obciążenie.

 Zginanie	 Ściskanie	 Skręcanie
 Dobre	 Słabe	 Słabe

Jeśli potrzebują Państwo produktu spełniającego wyższe wymagania wytrzymałościowe prosimy o kontakt.

Tabela informacji podstawowych

Technologia produkcyjna:	Pultruzja
Włókno/żywica:	Włókno węglowe/żywica epoksydowa
Gęstość kompozytu:	1,58 g/cm ³
Wytrzymałość włókna na rozciąganie:	1280 MPa
Wymiary zewnętrzne:	6x6 mm
Wymiary wewnętrzne:	4x4 mm
Grubość ścianki:	1 mm
Długość:	1000 mm
Waga:	32 g
Tolerancja wymiaru zewnętrznego:	± 0,1 mm
Powierzchnia:	Gładka
Temperatura graniczna pracy:	110° C
Orientacja włókien:	100% jednokierunkowa wzdłuż osi (0°)
Moduł Younga:	98 GPa

Powyższe dane techniczne mają charakter uogólniony. Carbon Center S.C. nie ponosi za nie odpowiedzialności prawnej, gdyż rzeczywiste produkty

mogą posiadać własności odbiegające od podanych.